

Bericht



VEGATOL V-Green BIO

Prüf- Nr.: 7565



INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Anmelder/Vertreiber:

P.P.H.U. TEX-STAR Marcin Tyc
Ul. Stawiszynska 133-139
PL- 62-800 Kalisz

Prüfumfang

Nachweis der Gebrauchstauglichkeit; entsprechend der „Grundlage für die Zeichenvorgabe“ RAL-UZ 178; Abschnitt 3.6.3 [Ausgabe Juli 2014]

Testergebnisse

| | |
|---|--|
| Viskosität bei 40°C / 100°C | 107 / 21 mm ² /s Index: 225 |
| Schmiereigenschaft nach ISO/TS 19858:2014 (E) | Geringer Verschleiß an Schienen und Ketten |
| Flammpunkt | 276°C |
| Alterungsstabilität | >1000 h bei 80°C |
| Kältestabilität | Kältestabil bei -15 °C (100h) |
| Praxiserprobungen | Gute Gebrauchseigenschaften; keine Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Bioölen |

Gesamtbeurteilung

Die Prüfanforderungen werden erfüllt.

Groß-Umstadt, den 28. März 2018


.....
Dietmar Ruppert


.....
Martin Maaty